



- greitas mechaninio atsparumo padidėjimas
- elastingas ir atsparus šalčiui
- prailgintas atviro darbo laikas
- sutiprintas mikropluoštu
- ypač didelis atsparumas smūgiams

Techniniai parametrai

Sluoksnio storis:	3 - 4 mm
Sukibimas su EPS	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$
Sukibimas su mineraline vata	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$
Sukibimas su betonu	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$
Grūdėtumas:	iki 0,8 mm
Sąnaudos	$1,3 \text{ kg/mm/m}^2$

Produktas Optotherm Multi KSW sausas klijų mišinys pagamintas cemento ir kvarcinio smėlio pagrindu praturtintas cheminiais priedais bei sustiprintas mikropluoštu. Pasižymi geromis klijavimo savybėmis, elastingumu, dideliu atsparumu supleišėjimui, lengvai apdirbamas, laidus garui. Gaminamas pilkos ir baltos spalvos bei žieminis variantas. Informacija apie produkto spalvą žymima ant pakuotės šono. Produktas naudojamas vidaus ir išorės darbams polistireno EPS, XPS ir su grafito priedais arba mineralinės vatos klijavimui ir armavimui su tinkleliu **Optotherm** šiltinimo sistemose.

Pagrindo paruošimas Pagrindas turi būti švarus, sausas, neįšalęs t. y. nepadengtas ledu ar sniegu, netrapus. Naudojant ant kitokių nei mineraliniai pagrindai keraminiai, akmeniniai, kalkiniai-cementiniai, kalkiniai rekomenduojama atlikti sukibimo su pagrindu bandymą. Stipriai įgeriantis tvirti paviršiai gruntuojami įgertį mažinančiu gruntu OptogrunFlat. Dideli paviršiaus nelygumai išlyginami, tam kad užtikrinti tinkamą šiltinimo medžiagos sukibimą ir būtų išvengta šilumos nuostolių. Išskylus abejonių dėl pagrindo savybių kreipkitės į techninį gamintojo atstovą.

Mišinio paruošimas Maišo turinį išmaišyti 5,0-5,5 l švaraus vandens naudojant maišyklę. Išmaišyti iki vienalytės plastiškos konsistencijos, po 5 min. pakartotinai permaišyti. Paruoštą mišinį priklausomai nuo aplinkos sąlygų sunaudoti ne vėliau kaip per 2 val.

Plokščių klijavimas pradedamas nuo cokolinio profilio į viršų, taip, kad tarp jų neliktų plyšių. Klijuojant plokštes, į jų tarpus neturi patekti klijų, kad vėliau neatsirastų įtrūkimų nuo šalčio. Didesnius nei 2mm tarpus būtina užtaisyti ta pačia medžiaga. Padenkite izoliacinės plokštės kraštus 5 cm pločio klijų juosta, per plokštės vidurį papildomai uždėkite mažiausiai 3 rankos delno didumo klijų taškus. Klijuojamasis paviršius turi sudaryti ne mažiau kaip 40% plokštės ploto. Izoliacinių plokščių kraštai pastatų kampuose sujungiamos pasikartojančiu eilių pagal dantyto perrišimo principą taip, kad kitos plytos kraštas, išsikišantis iš priekinės pusės, būtų maždaug vienos plokštės storio. Reikia naudoti tik sveikas ir pusines

Optotherm Multi KSW

Universalus klijavimo armavimo mišinys EPS ir vatai

TECHNINIS PRODUKTO APRAŠYMAS

plokštes.

Plokštės armuojamos uždedant 3-4mm mišinio sluoksnį. Armavimo tinklelis montuojamas taip kad atsidurtų pirmame armavimo sluoksnio trečdalyje. Tuo tikslu išlygintų izoliacinių plokščių paviršius padengiamas armavimo mišinio sluoksniu, į šviežią armavimo mišinį įspaudžiamas armavimo tinklelis ir uždedamas dar vienas armavimo mišinio sluoksnis tuo pačių išlyginant paviršių. Armavimo tinklelis montuojamas su nemažesne nei 10cm užlaida ir padengiamas ne mažesniu nei 1mm armavimo mišinio sluoksniu.

Naudojimo salygos Oro, medžiagų ir pagrindo temperatūra darbo ir džiūvimo metu turi būti 5-25 °C. Vengti tiesioginių saulės spindulių, lietaus ir vėjo. Didelė oro drėgmė, per žema ar per aukšta temperatūra gali ženkliai įtakoti džiūvimo laiką ir neigiamai paveikti mišinio savybes. Šiltinama fasadą reikia apsaugoti nuo kritiniu temperatūrų, stipraus vėjo, lietaus bei tiesioginiu saulės spindulių iki galutinio visų sluoksnių išdžiūvimo, bet ne trumpiau nei pirmas tris paras. Visi darbai turi būti atliekami vadovaujantis statybos taisyklėmis ir reikalavimais, pateiktais atskirų produktų aprašymuose. Mišinį draudžiama maišyti su kitais priedais išskyrus švarų vandenį.

Džiūvimo laikas Normaliomis drėgmės ir temperatūros sąlygomis 1mm sluoksnio džiūvimas trunka 24 valandas. Plonasluoksnio armavimo atveju džiūvimo įvertinimas gali būti atliekamas vizualiai, tolygiai pašviesėjusi paviršiaus spalva tiek balto tiek pilko mišinio atveju, tamsesnių dėmių nebuvimas parodo, kad mišinys pakankamai išdžiūvęs sekančio sluoksnio (grunto sluoksnio) užnešimui.

Sandėliavimas Klijus gabenti ir laikyti sandariai uždarytuose maišuose sausoje aplinkoje (geriausiai ant palečių). Saugoti nuo drėgmės. Skiedinio sandėliavimo laikotarpis, jei sąlygos atitinka reikalavimus – 12 mėnesių nuo ant pakuotės nurodytos pagaminimo datos.

Perdirbimas Tuščius maišus galima pakartotinai perdirbti.

Saugumo priemonės Dirginantis preparatas – turi cemento. Dėl savo pavidalo - dulkės, preparatas gali mechaniškai dirginti akis ir kvėpavimo takus. Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti dulkių. Patekus į akis tuoj pat plauti gausiai vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Dėvėti atitinkamą apsauginę aprangą, apsauginius akinius arba naudoti apsauginį skydą veidui apsaugoti. Patekus į akis nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Kontrolė Gaminys kontroliuojamas Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z o. o. laboratorijoje ir kitų išorinių priežiūros tarnybų kaip to reikalauja kokybės kontrolės sistemos.

Papildoma informacija Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų saugos reikalavimų. Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka galios. Gaminio parametrai gali nežymiai kisti, tačiau neturės įtakos naudojimui savybėms ar apdirbimui.

PRODUKTO APRAŠYMAS

Patvirtinantis dokumentai

Gaminys atitinka:

AT-15-4934/2013, valstybinė atitikties deklaracija nr 112/209/2014,
Atitikties sertifikatas ZKP ITB-0023/Z;

AT-15-3001/2012, valstybinė atitikties deklaracija nr 110/209/2012,
Atitikties sertifikatas ZKP ITB-0023/Z;

AT-15-8350/2010, valstybinė atitikties deklaracija nr 332/209/2010,
Atitikties sertifikatas

ZKP ITB-0023/Z;

Europos techninis liudijimas ETA-08/0324, Sertifikatas IGBT 1109-BPR-0053;

Eksploatacinio savybių deklaracija : DOP-PL-3001/13 išduotas 2013-07-01

Vertimas: 2015.03.03